

次磷酸(次亚磷酸)在醇酸树脂中的应用

一、 添加比例

- 1、树脂色度在 2 号至 3 号色，按千分之一至千分之一点二；
- 2、树脂色度在 1.5 号色以下，按千分之一点七至千分之一点八。

二、 添加办法

- 1、投料时，投完稀料，即投入次亚磷酸；
- 2、投料时，混入稀料一起投入；
- 3、投料时，升温在不超过 80℃时添加。

以上 1 和 3 需用玻璃管添加，边搅拌边添加。

三、 反应控制

在反应过程中，必须充氮气保护或抽真空保护。

四、 注意事项

- 1、禁止在温度超过 80℃时添加；
- 2、禁止添加在锅壁上。

以上方法仅供贵公司参考！